

ARENA CALIZA GRIS FINA AF-T-0/2-C

BIKAR 40000

Descripción del producto

- Arena caliza gris de granulometría de tamaño máximo 2 mm. (denominación AF-T-0/2-C según la UNE-EN 13139:2002).

Aplicaciones

- Fabricación de morteros de albañilería.

Características técnicas

- **Densidad de las partículas (UNE-EN 1097-6):** 2,7 ± 0,2 (ton/m³)
- **Absorción de agua (UNE 1097-6):**m5%
- **Contenido de finos (UNE-EN 993-9):**m30%
- **Calidad de los finos (UNE-EN 993-9):**
.....m0,96 (gr. AM/kg. arena)
- **Materia orgánica (UNE-EN 1744-1):** EXENTO
- **Cloruros (UNE-EN 1744-1):**m0,01%
- **Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1):**
.....AS_{0,2}
- **Azufre total (UNE-EN 1744-1):**m0,5%
- **Reactividad árido-álcali (UNE 146507-2):**
.....NO REACTIVO

Suministro

- En sacos de papel de 25 kg. Paletización 60 sacos/palet (1500 Kg).
- El suministro se regirá en todo caso por las Condiciones Generales de Contratación vigentes.

Almacenamiento

- En sacos se garantiza que el producto mantiene intactas sus características durante un año a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve en lugar cubierto y seco.

Servicio técnico de atención al cliente

- En caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de los productos, consultar previamente con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si Ud. necesita un producto específico, nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades.

Observaciones

- *Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito ó mediante ensayos, se practica según nuestro leal saber y entender, pero deben considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a BIKAIN.*
- *La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso de un material. Así, frente a colocaciones no descritas en esta ficha, recomendamos consultar con nuestro departamento técnico ó realizar una prueba previa, para comprobar su idoneidad.*
- *Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no liberan al consumidor del examen ó verificación de los productos para su correcta utilización. Por lo tanto, antes de usar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá establecer si es adecuado ó no a su empleo previsto, pues asume la responsabilidad que pueda derivar de su uso. La responsabilidad de BIKAIN se limitará al valor de la mercancía usada.*
- *BIKAIN, empresa registrada conforme a las exigencias de la Norma UNE EN-ISO 9001 en sistemas de calidad, garantiza que sus productos han sido controlados por su laboratorio de calidad y son conformes a las características descritas en las Fichas Técnicas*

Mayo 2015

MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.

Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)

+34 946 202 496

www.bikain.com

info@bikain.com

