



## BIKREV 3200

### Produktuaren deskribapena

- Lehorrean aurrez nahastutako zarpiatzeko zementuzko mortero grisa, kare-hidratoa, hautatutako granulometriako kareharria eta gehigarri kimikoak, plastikotasuna, dentsitatea, ur-atxikipena, hidrofugazioa eta abar hobetzen dituztenak.
- Eskatuz gero, bertsioa zementu sulforresistentez hornitu daiteke (SR motakoa)

### Erabilerak

- Hormigoizko, adreiluzko edo alde zurretik zementuzko morteroekin zarpiatutako hormigoizko hornen akabera fina, etab. Kanpoaldena eta barruan.
- Erraztasunez lan egitekoa eta atxikidura oso ona.
- W2 hidrofugazio maila handia.
- Amaiera fina edo talotxaz berdindua.

### Euskarriak

- Zementuzko morterozko zarpiatu aski erresistenteen gainean (CSIV multzoa). Ez erabili igeltsuzko euskarrietan edo antzekoetan.
- Azaleko hidrofugatzaileak dituzten euskarrien gainean aplikatzeko (leunak edo ez-porotsuak), beharrezkoa den zimurtasuna lortu behar da alde zurretik, bitarteko mekanikoen bidez.
- Euskarriak egonkorra izan behar du (> 28 egun gogortzen), eta garbi egon behar du, hautsik, koiperik, pinturarik eta abarrik gabe.

### Arreta-neurriak

- Erabili beharreko produktua euskarri motarako eta egingo den lan motarako egokia dela egiaztatzea.
- Produktua gomendatutako ur kantitatearekin oratzea beti (5 . 5,25 litro/zaku bakoitzeko gutxi gorabehera) eta ez gehitzea zementua, harea, edo beste jatorrizko formula aldatzen duen edozein produktu.
- Orearen bizi-denbora gainditu ondoren, ez gehitu oratzeko ur gehigarririk.
- Produktua aplikatzean, giro-tenperaturak 5° C eta 35° C artekoa izan behar du.
- Saihestu hautsa arnastea eta oratutako produktuak larruazala eta begiak ukitzea. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu dagokion segurtasun-datuen orria

### Arauk

<b>CE</b>	
Morteros y Revocos BIKAIN, S.A. Aldebarrena Auzoa 18 48212 (Mañaria)-Bizkaia 09 Nº DdP : R1	
EN 998-1 <b>BIKREV 3200</b> Hormetan, sabaietan, pilareetan eta trenkadetan erabilerara arrunteko emokatzeko mortero industrialak	
<b>Konpresioarekiko erresistentzia:</b>	CSIV maila
<b>Itsaspena:</b>	0,1 N/mm <sup>2</sup> (FP: A-B)
<b>Lehorrean itxurazko dentsitatea:</b>	1,5-1,7 (gr/zm <sup>3</sup> )
<b>Suarekiko erreakzioa:</b>	A1 mota
<b>Ur xurgapena:</b>	W2 m0,2 (kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
<b>Ur-lurrunarekiko iragazkortasuna (<math>\lambda_{10dry}</math>):</b>	≤15
<b>Eroankortasun termikoa:</b>	0,61 W/mK (P 50% balio tabulatua)
<b>Iraunkortasuna:</b>	PND

### Beste ezaugarri tekniko batzuk

- **Itxura:** ..... Hauts grisa
- **Granulometria:** ..... 0-0,6mm
- **Freskoan itxurazko dentsitatea (UNE-EN 1015-6):**  
..... 1,6 ± 0,1 (gr/zm<sup>3</sup>)
- **Uraren % (175±10 mm-ko trinkotasuna UNE-EN 1015-3):** ..... %20-21
- **5 mm-tako lodierarako gutxi gora-beherako errendimendu teorikoa:** ..... 8 (Kg/m<sup>2</sup>)
- **Muga-zergen partida:** ..... 3824.50.90.00

## Erabilera

- Produktua aplikatu aurretik, egiaztatu euskarria hautsez, koipez eta abarrez garbi dagoela, eta behar besteko adina duela erretrakzio bidezko pitzadurak saihesteko.
- Produktua euskarrira ondo itsasteko, Bikrev 3200 aplikatu aurretik euskarria busti egin behar da.
- Produktua llanarekin zabaltzea, eta gogortzen hasi ondoren, nahi den akabera ematea.
- Aplikatu eta 24 ordura, produktua busti, eragiketa 2-3 egunez errepikatuz.
- Zarpitzeko lodiera optimoak 5 mm-koa izan behar du gutxi gorabehera, eta lodiera handiagoetarako BIKMOR 2002 M7,5F erabiltzea gomendatzen da.
- Paramentuaren junturekin bat datozen junturak egin behar dira. Gainera, komeni da zatikatze egokiak aurreikustea, pitzadura-arriskua mugatzeko.
- Giro hezean eta xurgapen txikiko euskarriekin, gogortzea luzatu eginten da. Eguraldi oso lehorrarekin, gogortzea laburtu eginten da.
- Saihestu izozteak, haize zakarra eta eguzki bizia. Ez erabili inoiz gainazal izoztuetan.

## Hornidura

- 25 kg-ko paper-zakuetan. Paletizazioa: 60 zaku/palet (1500 kg)..

Hornidura, indarrean dauden Kontratazio Baldintza Orokorren arabera arautuko da beti

## Biltegiatzea

- Zakuetan bermatzen da produktuak bere ezaugarriak bere horretan mantentzen dituela urtebetez, fabrikazio.datatik aurrera, betiere leku estali eta lehorrean kontserbatzen bada.

## Bezeroari arreta emateko zerbitzu teknikoa

- Produktuak aukeratzeari, erabiltzeari edo aplikatzeari buruz zalantzarik izanez gero, kontsultatu alde zure aurretik gure bezeroaren arretarako zerbitzu teknikoarekin.

Produktu berezi bat behar baduzu, gure bezeroaren arretarako zerbitzu teknikoak zure zehaztaperen zehazten lagunduko dizu, eta zure beharretara ondoen egokitzen dena garatuko du.

## Oharrak

- *Gure aplikazio-aholkularitza teknikoa, dela hitzekoa, dela idatzizkoa, dela saiakuntzen bidezkoa, gure jakintza eta ulermen leialaren arabera egiten da, baina KONPROMISORIK GABEKO adierazletzat baino ez dira hartu behar. Obran bertan esku hartzerik ez dagoenez, informazio horiek BIKAIN inola ere arriskuan jartzen ez duten ohar orokorrak dira.*
- *Fitxa teknikoak ezin ditu islatu material baten erabileran esku hartzen duten aplikazio eta faktore guztiak. Horrela, fitxa honetan deskribatzen ez diren kokapenen aurrean, gure zerbitzu teknikoarekin kontsultatzea edo aurretiko froga bat egitea gomendatzen dugu, egokia den egiaztatzeko.*
- *Erabiltzeko moduaren jarraibideak gure saiakuntzen eta ezagutzen arabera egiten dira, eta kontsumitzailea ez dute produktuen azterketatik edo egiaztapenetik askatzen, behar bezala erabiltzeko. Beraz, produktua erabili aurretik, erabili behar duenak zehaztu beharko du ea aurrreikusitako erabilerarako egokia den ala ez, produktua erabiltzeak sor dezakeen erantzunkizuna bere gain hartzen baitu. BIKAIN-en erantzunkizuna erabilitako salgaiaren baliora mugatuko da.*
- *BIKAIN enpresak, kalitate-sistemetan UNE EN-ISO 9001 Arauaren eskakizunen arabera erregistratutako enpresak, bere produktuak kalitate-laboretegiak kontrolatu dituela eta fitxa teknikoetan deskribatutako ezaugarriekin bat datozela bermatzen du.*

2025eko iraila

## MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.

Aldebarrena Auzoa, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)

+34 946 202 496

www.bikain.com

info@bikain.com

