

# GUNITE DE RENFORCEMENT

## BIKGUN 10000

### Description du produit

- Gunite pré-mélangée à base de ciment gris et d'aride de calcaire taille de 8mm. max.
- Il est éventuellement possible de prédoser des accélérateurs, des microsilices ou des fibres.

### Applications

- Gunite de renforcement pour une projection en tunnels et pentes.

### Précautions

- Vérifiez que le produit utilisé est approprié pour le type de support et le type de travail qui sera fait.
- La température ambiante au cours de l'application du produit doit être comprise entre 5 ° C et 35 ° C.
- Éviter de respirer les poussières et le contact du produit malaxé avec la peau et les yeux. Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

### Mode d'emploi

- La projection se fait à la machine de gunite qui est fournie par le client.

### Fourniture

- Dans des silos de 20 et 24 m<sup>3</sup>, remplissables au chantier par de camions citerne. Les silos peuvent incorporer un dispositif de relevage automatique et continu du produit en fonction des besoins de travail
- La livraison doit être régie dans tous les cas par les Conditions de distribution en Vigueur.

### Stockage

- Un silo garantit que le produit maintient intact ses caractéristiques pendant un an à partir de la date de fabrication.

### Service clientèle

- En cas de doute au sujet de la sélection, utilisation ou application de produits, consulter au préalable avec notre département de support technique.
- Si vous avez besoin d'un produit spécifique (couleur, grain, résistance, utilisation ...), notre service de support technique vous aidera à concrétiser vos spécifications et développer ce qui convient le mieux à vos besoins.

### Caractéristiques techniques

Le BIKGUN est livré avec la dosification sollicitée par le client.

- **Position tarifaire** ..... 3825.50.90.00

### Observations

- *Notre consultation technique, qu'elle soit verbale, écrite ou par des tests est pratiquée selon nos connaissances, mais doit ne être considérée que comme une indication SANS COMPROMIS. Ne connaissant ni n'étant en mesure d'intervenir dans l'exécution des travaux, ces informations représentent des indications générales qui ne compromettent d'une quelconque façon que ce soit BIKAIN.*
- *La fiche de données peut ne pas refléter toutes les applications et les facteurs liés à l'utilisation d'un matériau. Ainsi, face à des poses non décrites dans cette fiche, nous vous recommandons de consulter notre service technique ou de faire une preuve au préalable pour vérifier sa pertinence.*
- *Instructions d'utilisation sont donnés en fonction de nos tests et essais, et ne libèrent pas l'utilisateur de l'examen ou de vérification des produits pour leur utilisation correcte. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui va l'utiliser doit établir s'il est approprié ou non pour l'utilisation prévue, car il assume la responsabilité pouvant découler de son utilisation. La responsabilité de BIKAIN se limitera à la valeur de la marchandise utilisée.*

*BIKAIN, société enregistrée en vertu des exigences de la norme UNE-EN ISO 9001 des systèmes de qualité, garantit que ses produits ont été vérifiés par son laboratoire de qualité et sont conformes aux caractéristiques décrites dans les fiches techniques.*

juillet 2020

### MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.

Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)

+34 946 202 496

www.bikain.com

info@bikain.com

