

# SABLE CALCAIRE GRIS FIN AF-T-0/2-C

## BIKAR 40000

### Description du produit

- Sable calcaire gris de granulométrie de 2 mm de taille maximale (désignation AF-T-0 / 2-C selon la norme UNE-EN 13139: 2002).

### Applications

- Fabrication de mortiers de maçonnerie.

### Caractéristiques techniques

- **Densité des particules (EN 1097-6):** .....  
.....2,7 ± 0,2 (ton/m<sup>3</sup>)
- **Absorption d'eau (UNE 1097-6):** .....m5%
- **Contenu en fins (UNE-EN 993-9):** .....m30%
- **Qualité des fins (UNE-EN 993-9):** .....  
.....m0,96 (gr. AM/kg. sable)
- **Matière organique (UNE-EN 1744-1):** .... EXEMPT
- **Chlorures (UNE-EN 1744-1):** .....m0,01%
- **Sulfates solubles en acide (UNE-EN 1744-1):**  
.....AS<sub>0,2</sub>
- **Soufre total (UNE-EN 1744-1):** .....m0,5%
- **Réactivité aride-alcali (UNE 146507-2):** .....  
..... NON RÉACTIF
- **Position tarifaire** ..... 3825.50.90.00

### Fourniture

- En sacs de papier de 25 kg. Palettisation 60 sacs / palet (1500 kg).
- La livraison doit être régie dans tous les cas par les Conditions de distribution en Vigueur.

### Stockage

- Un sac garantit que le produit maintient intact ses caractéristiques pendant un an à partir de la date de fabrication, si la stockage se fait sous couvert et à l'abri de l'humidité.

### Service clientèle

- En cas de doute au sujet de la sélection, utilisation ou application de produits, consulter au préalable avec notre département de support technique.
- Si vous avez besoin d'un produit spécifique, notre service de support technique vous aidera à concrétiser vos spécifications et développer ce qui convient le mieux à vos besoins.

### Observations

- *Notre consultation technique, qu'elle soit verbale, écrite ou par des tests est pratiquée selon nos connaissances, mais doit ne être considérée que comme une indication SANS COMPROMIS. Ne connaissant ni n'étant en mesure d'intervenir dans l'exécution des travaux, ces informations représentent des indications générales qui ne compromettent d'aucune façon que ce soit BIKAIN.*
- *La fiche de données peut ne pas refléter toutes les applications et les facteurs liés à l'utilisation d'un matériau. Ainsi, face à des poses non décrites dans cette fiche, nous vous recommandons de consulter notre service technique ou de faire une preuve au préalable pour vérifier sa pertinence.*
- *Instructions d'utilisation sont donnés en fonction de nos tests et essais, et ne libèrent pas l'utilisateur de l'examen ou de vérification des produits pour leur utilisation correcte. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui va l'utiliser doit établir s'il est approprié ou non pour l'utilisation prévue, car il assume la responsabilité pouvant découler de son utilisation. La responsabilité de BIKAIN se limitera à la valeur de la marchandise utilisée.*
- *BIKAIN, société enregistrée en vertu des exigences de la norme UNE-EN ISO 9001 des systèmes de qualité, garantit que ses produits ont été vérifiés par son laboratoire de qualité et sont conformes aux caractéristiques décrites dans les fiches techniques.*

Juillet 2020

### MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.

Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)

+34 946 202 496

www.bikain.com

info@bikain.com

